



Teknik Özellikler

Dane Çapı	0.05-0.4 mm
Özgül Ağırlık	20 kN/m ³
Basınç Dayanımı	
1.gün	10 MPa
7.gün	20 MPa
28.gün	30 MPa
Eğilmede Çekme Dayanımı	
1.gün	2 MPa
7.gün	4 MPa
28.gün	7 MPa
Yapışma Dayanımı	1 MPa
Uygulama Sıcaklığı	+5 C° - +35 C°
Uygulama Kalınlığı	
Minimum	5 mm
Maksimum	30 mm
İşlenebilirlik Süresi	30 dak.
Kullanıma Uygunluk Süresi	24 saat
Karışımı Hazırlama	5 lt Su/25 kg Harç
1 mm Kalınlık için Sarfiyat	1.7 kg/m ²
Ambalaj	25 kg Kraft Torba



C301T

Çimento Esaslı,
Tek Bileşenli,
Lif Takviyeli,
Rötresi Dengelenmiş,
İnce Tamir Harcı



S3 Güçlendirme Çözümleri
www.s3.com.tr info@s3.com.tr
0216 594 50 73

Tatlısu Mh. Şenol Güneş Bulvarı No:2/A K: 8 D:42 Şerifali, Ümraniye / İstanbul





C301T



Yüzey Hazırlığı

Tamir edilecek yüzeylerin tozsuz ve temiz olmasına dikkat edilmelidir. Aderansı zayıflatacak her türlü madde kalıntıları mutlaka temizlenmelidir. Tamir edilecek yüzeylerin derin ise kenarları mümkün olduğunca dik kesilmelidir.

Eğer tamir edilecek bölgede donatılar mevcut ise donatılardaki korozyon (varsa) temizlenmelidir. Donatılarda korozyon çok ileri düzeyde ise donatının korozyon hasarlı bölgesinin her iki tarafında en az donatının çapının 50 katı uzaklığa uzayacak şekilde yeni donatı eklenmelidir. Tamir harcı donatının bir çap altına kadar yerleştirilmelidir.

Yüzeyde sıvı akıntısı varsa kesilmeli ve drene edilmelidir. Uygulama yüzeyi suya doyurulmalı fakat yüzeyde serbest su kalmamalıdır.

Uygulama

Uygulama öncesinde S3 C301T toz harç temiz bir kaba dökülmelidir. Daha sonra içerisine her 25 kg'a 5 lt su ilave edilmelidir. Karıştırıcı yardımıyla 5 dak. boyunca karıştırılmalıdır. Daha sonra karıştırılmış harç 5 dak. dinlendirilmelidir ve dinlenme sonrasında 30 san. daha karıştırılmalıdır.

Uygulama kalınlığı tek katta 5 mm ile 30 mm arasında olmak üzere mala ile yapılmalıdır. Çok katlı uygulamalarda önceki kat yüzeyleri 3 mm pürüzlü bırakılmalıdır.

Depolama ve Raf Ömrü

Ürünler kapalı ambalaj ile serin ve kuru ortamlarda depolanmalıdır. Uygun depolama koşullarında ürün 12 ay saklanabilir. Ambalajı açılmış ürünler 1 hafta içerisinde kullanılmalıdır.

Güvenlik Uyarıları

Uygulama sırasında iş ve işçi sağlığı açısından uygun koruyucu ekipmanlar kullanılmalıdır. Ürünler cilde ve göze temas etmemelidir. Etmesi durumunda ivedilikle bol su ile yıkanmalıdır. Uygulama sahasında yiyecek, içecek ve sigara tüketilmemelidir.

Genel Uyarı

Bu teknik doküman Ağustos 2019 tarihinde yayınlanmıştır. S3 C301T ürünü ile ilgili yeni bir teknik doküman yayınlandığında bu doküman geçerliliğini yitirmektedir.



S3 Güçlendirme Çözümleri
www.s3.com.tr info@s3.com.tr
0216 594 50 73

Tatlısu Mh. Şenol Güneş Bulvarı No:2/A K: 8 D:42 Şerifali, Ümraniye / İstanbul